


Технические характеристики

Marmoleum отвечает требованиям нормы EN-ISO 24011.

Marmoleum Acoustic отвечает требованиям нормы EN 687.

Marmoleum Decibel отвечает требованиям нормы EN 686.



			Marmoleum Real/Fresco	Marmoleum Real/Fresco/ Vivace	Marmoleum Real	Marmoleum Real	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic
	Общая толщина	EN-ISO 24346	2.0 mm	2.5 mm	3.2 mm	4.0 mm	3.5 mm	4.0 mm
	класс коммерческого использования	EN-ISO 10874	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23
	Интенсивное коммерческое использование	EN-ISO 10874	Class 32	Class 34	Class 34	Class 34	Class 33	Class 33
	Промышленное использование	EN-ISO 10874	Class 41	Class 43	Class 43	Class 43	Class 41	Class 41
	Ширина рулона	EN-ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
	Длина рулона	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
	Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.30 mm	≤ 0.40 mm
	Устойчивость к следам от роликов мебели	EN 425	устойчив к следам от мебели на колесах.					
	Цветостойкость	EN-ISO 105-B02	Метод 3. Цветостойкость 6 из 8 по синей шкале.					
	Гибкость	EN-ISO 24344	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
	Устойчивость к химическим реактивам	EN-ISO 26987	Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам и обычным растворителям. Не устойчив к длительному воздействию щелочи.					
	Бактериостатические свойства		Marmoleum имеет натуральные антибактериальные свойства, что подтверждено независимой лабораторией MRSA.					
	Устойчивость к прожигу сигаретой	EN 1399	Следы на Линолеуме как результат поврежденного места от сигареты может быть восстановлен.					
	Противоскользящие свойства	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9
	Акустические свойства	EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 7 dB	17 dB	14 dB
	Электрическое сопротивление Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ Ω статическое рассеивание		-	-	-
	LCA Анализ Жизненного Цикла		LCA является основой для обеспечения низкого воздействия на окружающую среду.					
Marmoleum отвечает требованиям нормы EN 14041								
	Огнестойкость	EN 13501-1	C _s ≤ 1					
	Противоскользящие свойства	EN 13893	DS: ≥ 0.30					
	Генерирование заряда	EN 1815	< 2 kV					
	Теплопроводность	EN 12524	0.17 B/м.К					

EN 14041

CE
EN 14041