


Технические характеристики

Marmoleum отвечает требованиям нормы EN-ISO 24011
Marmoleum Decibel отвечает требованиям нормы EN 686.



			Marmoleum Concrete	Marmoleum Walton	Marmoleum Decibel
	Общая толщина	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
	класс коммерческого использования	EN-ISO 10874	Class 23	Class 23	Class 23
	Интенсивное коммерческое использование	EN-ISO 10874	Class 34	Class 34	Class 33
	Промышленное использование	EN-ISO 10874	Class 43	Class 43	Class 41
	Ширина рулона	EN-ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m
	Длина рулона	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
	Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.30 mm
	Устойчивость к следам от роликов мебели	EN 425	устойчив к следам от мебели на колесах.		
	Цветостойкость	EN-ISO 105-B02	Метод 3. Цветостойкость 8 по синей шкале.		
	Гибкость	EN-ISO 24344	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm
	Устойчивость к химическим реактивам	EN-ISO 26987	Устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам и обычным растворителям.		
	Бактериостатические свойства		Marmoleum имеет натуральные антибактериальные свойства, что подтверждено независимой лабораторией MRSA.		
	Устойчивость к прожигу сигаретой	EN 1399	След на Marmoleum как результат поврежденного места от сигареты может быть восстановлен.		
	Противоскользящие свойства	DIN 51130	R9	R9	R9
	Акустические свойства	EN ISO 717-2	≤ 5 dB	≤ 5 dB	17 dB
	Анализ Жизненного Цикла		Оказывает минимальное влияние на окружающую среду.		
Marmoleum отвечает требованиям нормы EN 14041					
	Огнестойкость	EN 13501-1	C _s -s1		
	Противоскользящие свойства	EN 13893	DS: ≥ 0.30		
	Генерирование заряда	EN 1815	< 2 kV		
	Теплопроводность	EN 12524	0.17 B/м.К		

CE
EN 14041

Forbo

creating better environments

FLOORING SYSTEMS