

Технические характеристики

		Coral classic (47xx)		Coral classic Tiles (47xx)	Coral classic FR (47xx)
	Общая толщина ISO 1765	Прим. 10 мм		Прим. 10.5 мм	Прим. 8.5 мм
	Класс износостойкости EN1307	33, интенсивное коммерческое использование		33, интенсивное коммерческое использование	33, интенсивное коммерческое использование
	Количество цветов	12		12	12
	Размеры (приблизительно)	Рулоны	Маты	Tiles	Рулоны Маты
	Размеры рулонов с 2.5 см кромкой с каждой стороны	105 см	55 x 90 см	50 x 50 см	185см (FR) Нет матов
	Рулоны FR без кромок	155 см	90 x 155 см		Длина рулона прим. 27.5m
	Размеры матов с 2.5 см кромкой на всех сторонах	205 см	135 x 205 см		
		Длина рулона прим. 27.5m	205 x 300см		
	Устойчивость к роликам кресел EN 985	Постоянное использование г=2.8		Постоянное использование г=2.8	Постоянное использование г=2.8
	Стойкость цветов				
	Свет EN ISO 105/B02	7-8		7-8	7-8
	Вода EN ISO 105/E01	4-5		4-5	4-5
	Шампунь BS 1006	4-5		4-5	4-5
	Органические растворители EN ISO 105/X05	4-5		4-5	4-5
	Электростатические свойства ISO 10965	Прим. 10 ¹⁰ Ω		Прим. 10 ¹⁰ Ω	Прим. 10 ¹⁰ Ω
	Метод производства/вид	Тканый ковер, 5/32" разрезная петля		Тканый ковер, 5/32" разрезная петля	Тканый ковер, 5/32" разрезная петля
	Дизайны	Многоцветный дизайн/ цветной		Многоцветный дизайн/ цветной	Многоцветный дизайн/ цветной
	Материал ворса	100% полиамид, окрашенный в массе		100% полиамид, окрашенный в массе	100% полиамид, окрашенный в массе
	Основа ковра	Нетканый полиэстер		Нетканый полиэстер	Нетканый полиэстер
	Подложка	EVERFORT [®] винил		Bitumen tile Подложка	FR-латекс
	Общий Вес ISO 8543	Прим. 3400 гр/м ²		Прим. 5000 гр/м ²	Прим. 3400 гр/м ²
	Вес ворса при укладке ISO 8543	Прим. 870 гр/м ²		Прим. 870 гр/м ²	Прим. 900 гр/м ²
	Толщина ворса ISO 1766	Прим. 7 мм		Прим. 7 мм	Прим. 6 мм
	Плотность ворса ISO 8543	0.100 гр/см ³		0.109 гр/см ³	0.141 гр/см ³
	Количество петель ISO 1763	Прим. 61,500/м ²		Прим. 61,500/м ²	Прим. 61,500/м ²
	Применение для лестниц EN 1963	Нет		Нет	Постоянное использование
	Класс комфорта EN 1307	LC3		LC3	LC3



Coral classic и classic FR products отвечают требованиям нормы EN 14041

	Класс пожаробезопасности EN 13501-1	B _f s1	B _f s1	B _f s1
	Противоскользящие свойства EN 13893	DS	DS	DS
	Антиста ISO 6356	< 2 кВ	< 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопроводность ISO 8302	0.15 м ² К/Вт	0.14 м ² К/Вт	0.13 м ² К/Вт