

Технические характеристики

	Coral grip HD (61xx)	Coral grip MD (69xx)
 Общая толщина ISO 1765	С подложкой: прим. 17 мм Открытая структура: прим. 16мм	С подложкой: прим. 12 мм Открытая структура: прим. 11мм
 Класс износостойкости EN1307	33, интенсивное коммерческое использование	33, интенсивное коммерческое использование
Количество цветов	6	6
	Рулоны Маты	Рулоны Маты
 Размеры (все размеры примерны)	122см, с подложкой 127см	122см, с подложкой 127см
 Размеры рулонов с 2.5 см краям с каждой стороны	60 x 90 см	60 x 90 см
 Размеры мата с 2.5 см краями с каждой стороны	Повтор рисунка верх/низ 13 см Повтор рисунка справа/слева 11 см Длина рулона прим. 10 м	Маты только с открытой структурой Маты только с открытой структурой Длина рулона прим.15 м
 Устойчивость к роликам кресел EN 985	Нет	Нет
Стойкость цветов		
 Свет – EN ISO 105/B02	7	7-8
Вода – EN ISO 105/E01	5	5
Шампунь – BS 1006	5	5
Органические растворители – EN ISO 105/X05	4-5	4-5
Электростатические свойства – ISO 10965	Без подложки: гор. $1 \times 10^{10} \Omega$, верт. $3 \times 10^{10} \Omega$ С подложкой: гор. $4 \times 10^{10} \Omega$, верт. $1 \times 10^{10} \Omega$	Без подложки: гор. $3 \times 10^{10} \Omega$, верт. $6 \times 10^9 \Omega$ С подложкой: гор. $4 \times 10^{10} \Omega$, верт. $1 \times 10^{10} \Omega$
Метод производства/вид	Нетканый чистящий материал с тиснением	Нетканый чистящий материал
Дизайны	Трехмерное разнонаправленное сплетение моноволокон двух цветов	Трехмерное разнонаправленное сплетение моноволокон
Материал ворса	100% винил окрашенный в массе	100% винил окрашенный в массе
Основа ковра		
Подложка	Без подложки, либо винилованя подложка EVERFORT®	Без подложки, либо винилованя подложка EVERFORT®
 Общий вес ISO 8543	С подложкой: прим. 8200 гр/м ² Без подложки: прим. 5500 гр/м ²	С подложкой: прим. 6500 гр/м ² Без подложки: прим. 3500 гр/м ²
Вес ворса при укладке ISO 8543		
 Толщина ворса ISO 1766		
Плотность ворса ISO 8543		
Количество петель		
 Класс комфорта EN 1307		
 Применение для лестниц EN 1963	Постоянное использование материала без подложки	Нет
CE Coral grip HD, grip MD отвечают требованиям нормы EN 14041		
 Норма пожаробезопасности EN 13501-1	с подложкой B _f s1	с подложкой B _f s1
 Противоскользящие свойства EN 13893	μ0.78	μ0.82