

coral[®] brush activ технические характеристики

Показатели			Coral Brush Active								Coral Brush Active FR							
	Общая толщина	ISO 1765	Около 10 мм								Около 9 мм							
	Износостойкость	EN1307	Класс 33								Класс 33							
 	Размеры (приблизительно) Размеры рулонов (без кромки 2,5 см) Рулоны FR не имеют кромки Размеры матов (с учетом кромки 2,5 см со всех сторон)		Brush Active 58xx, 30 цветов								Brush Active 58xx, 30 цветов							
			Рулоны				Маты				Рулоны				Маты			
			100cm				55 x 90 cm				185cm (FR)				нет			
			150cm				90 x 155 cm				Длина рулона ок. 27,5 м							
			200cm				135 x 205 cm											
			Длина рулона ок. 27,5 м				205 x 300 cm											
	Устойчивость к роликам кресел	EN 985	Постоянное использование; r=3,1								Постоянное использование; r=3,1							
Стойкость цветов:																		
	Свет	EN ISO 105/B02	6								6							
	Трение	EN ISO 105/X12	4,5								4,5							
	Вода	EN ISO 105/E01	4,5								4,5							
	Морская вода	EN ISO 105/E02	4,5								4,5							
	Очистители	BS 1006	4,5								4,5							
	Органические растворители	EN ISO 105/X05	4,5								4,5							
Акустические характеристики:																		
	Поглощение ударного шума	ISO 140-8/717-2	ΔLw= ок. 39,4 дБ								ΔLw= ок. 32,4 дБ							
	Звукоизоляция	ISO 354	Гц	125	250	500	1000	2000	4000	Гц	125	250	500	1000	2000	4000		
			α	0,02	0,07	0,13	0,33	0,46	0,58	α	0,01	0,06	0,09	0,29	0,4	0,5		
	Электростатические свойства	ISO 10965	Гор. 8x10 ⁹ Ω; Верт. 2x10 ⁹ Ω								Гор. 3x10 ⁷ Ω; Верт. 5x10 ⁶ Ω							
Метод производства \ вид			Тканый ковер 5/32", обрезные петли								Тканый ковер 5/32", обрезные петли							
Дизайны			Многоцветные, окрашенные								Многоцветные, окрашенные							
Материал ворса			100% Полиамид								100% Полиамид							
Основа ковра			Нетканый Полиэстер								Нетканый Полиэстер							
Подложка			Everfort® винил								FR-латекс							
	Общий вес	ISO 8543	Ок. 3600 г/м ²								Ок. 3400 г/м ²							
	Толщина ворса	ISO 1766	Ок. 7 мм								Ок. 7 мм							
	Плотность ворса	ISO 8543	0,095 г/см ³								0,129 г/см ³							
	Количество петель	ISO 1763	Ок. 63300/м ²								Ок. 63000/м ²							
	Применение для лестниц	EN 1963	Нет								Да, постоянное использование							
	Класс комфорта	EN 1307	LC3								LC3							
Coral отвечает требованиям Европейского стандарта EN 14041																 EN 14041		
	Огнестойкость	EN 13501-1	C _s s1								B _s s1							
	Противоскользящие качества	EN 13893	DS								DS							
	Антистатические свойства	ISO 6356	<2кВольт								<2кВольт							
	Теплопроводность	ISO 8302	0,14 м ² К/В								0,13 м ² К/В							

