

coral[®] grip технические характеристики

	Показатели	Coral grip HD		Coral grip MD	
	Общая толщина ISO 1765	С подложкой ок. 17 мм, без подложки ок. 16 мм		С подложкой ок. 12 мм, без подложки ок. 11 мм	
	Износостойкость EN1307	Класс 33		Класс 33	
  	Размеры (приблизительно) Размеры рулонов (без кромки 2,5 см) Рулоны FR не имеют кромки Размеры матов (с учетом кромки 2,5 см со всех сторон)	Grip HD 61xx, 6 цветов		Grip MD 69xx, 6 цветов	
		Рулоны	Маты	Рулоны	Маты
		122cm	60 x 90 cm	122cm	60 x 90 cm
			Маты только без подложки		Маты только без подложки
		Длина рулона ок. 10 м			
		Устойчивость к роликам кресел	нет		нет
	Стойкость цветов:				
	Свет - EN ISO 105/B02	7		7-8	
	Трение - EN ISO 105/X12	4,5		4,5	
	Вода- EN ISO 105/E01	5		5	
	Морская вода - EN ISO 105/E02	5		5	
	Очистители - BS 1006	5		5	
	Органические растворители - EN ISO 105/X05	4,5		4,5	
	Электростатические свойства - ISO 10965	Без подложки: гор. 1x10 ¹⁰ Ω; верт. 3x10 ¹⁰ Ω. С подложкой: гор. 4x10 ¹⁰ Ω; верт. 1x10 ¹⁰ Ω		Без подложки: гор. 3x10 ¹⁰ Ω; верт. 6x10 ⁹ Ω. С подложкой: гор. 4x10 ¹⁰ Ω; верт. 1x10 ¹⁰ Ω	
	Метод производства \ вид	Нетканый чистящий материал с тиснением		Нетканый чистящий материал	
	Дизайны	Трехмерное разнонаправленное сплетение моноволокон двух цветов		Трехмерное разнонаправленное сплетение моноволокон	
	Материал ворса	100% Винил окрашенный		100% Винил окрашенный	
	Основа ковра	-		-	
	Подложка	Без подложки, либо Everfort® винил		Без подложки, либо Everfort® винил	
	Общий вес ISO 8543	С подложкой: 8200 г/м2 ; Без подложки: 5500 г/м2		С подложкой: 6200 г/м2 ; Без подложки: 3500 г/м2	
	Толщина ворса - ISO 1766	-		-	
	Плотность ворса ISO 8543	-		-	
	Количество петель	-		-	
	Класс комфорта EN 1307	-		-	
	Применение для лестниц EN 1963	Да, постоянное использование материала без подложки		нет	
Coral отвечает требованиям Европейского стандарта EN 14041					
	Огнестойкость EN 13501-1	С подложкой C _{fl} s1		С подложкой C _{fl} s1	
	Противоскользящие качества EN 13893	μ0,78		μ0,82	